



ZINSSER® B-I-N AQUA

Bílý vodou ředitelný izolační a plnicí základ

- Skvělý blokátor skvrn
- Izoluje zabarvení, suky a skvrny po vytékající pryskyřici
- Izoluje doutníkový, cigaretový a nikotinový zápach
- Izoluje silné skvrny od vody, poškození ohněm a kouřem
- Izoluje skvrny od rzi, graffiti, pastelek, rtěnky a mastnoty



ZINSSER® B-I-N AQUA

POPIS

B-I-N® Aqua je vysoce účinný bílý izolační a plnicí vodou ředitelný základový nátěr na bázi vody a syntetického šelaku s nízkých zápachem, který kombinuje rychlé schnutí s bezkonkurenční přilnavostí a nejlepší možnou krycí schopností.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Základní nátěr v interiérech - Použijte jako základní nátěr na celý povrch na dřevěné panely, stavební desky, dveře, rámy, PVC, překližku, beton, lesklé barvy a laky a jiné přetíratelné povrchy. Při použití v exteriéru aplikujte lokálně. B-I-N® Aqua je vynikající pro vnější lokální izolaci suků, pryskyřice, rzi, skvrn atp. Je také ideální pro lokální izolaci skvrn od vody a tmelených povrchů v interiéru. Základní nátěr na lokálně natřených místech s porézním povrchem může prosvítat, má-li vrchní nátěr špatné krytí. To platí také pro mnohé stropní barvy a lesklé emaily – používejte pouze vrchní nátěr s dobrou krycí schopností. Tmelení - B-I-N® Aqua proniká a utěsňuje porézní povrchy a zasychá do hladka s vynikajícími krycími vlastnostmi. Barva získá lepší krytí a jednotnější lesk, což činí z B-I-N® Aqua vynikající základní nátěr na emaily. Ideální na dřevo, novou vytvrzenou omítku, beton a betonové tvárnice, štuky, sádkokarton, spárovací hmotu, nenatírané obklady a jiné porézní povrchy. Blokování skvrn a zápachu - B-I-N® Aqua účinně blokuje skvrny od vody, nikotinu, mastnoty, oleje, sazí, rzi, plísně, taninu, pastelek a rtěnky. Je také vynikající bariéra proti zápachu - blokuje všechny druhy zápachu včetně zápachu z poškození požárem, kouře, doutníků a cigaret, plísně, moči domácích zvířat, zápachu z krbů a ohříváčů. Poškození požárem - Odstraňte silně zuhelnatělé podklady a uvolněné saze chemickou houbou nebo prachovkou. Na poškozené povrchy aplikujte B-I-N® Aqua k zablokování kouřových skvrn, vodních skvrn a pachů. Suky a pryskyřici ve dřevě utěsňte jednou nebo dvěma vrstvami B-I-N® Aqua. Pokud je dřevo nové, doporučujeme dva nátěry. Lesklé povrchy - Lesklé smaltované barvy a čiré povrchové úpravy, skříně, obložení, sklo, Formica®, MDF, keramické dlaždice a kov mohou být natřeny základním nátěrem bez broušení nebo zdrsnění.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (g/cm ³):	1,29
Stupeň lesku:	Mat
Obsah sušiny váhově:	51,2%
Obsah sušiny objemově:	36,9%

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20° C/RV 50%

Na dotek:	25 min
Po přelakování:	45 min
Plně vysušeno:	7 dnů

DOPORUČENÁ TLOUŠTKA MOKRÉHO FILMU

100-137 µm

DOPORUČENÁ TLOUŠTKA SUCHÉHO FILMU

37,5-50 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

7,5-10 m²/L/vrstva

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je pórovitost a drsnost podkladu a ztráty materiálu při aplikaci.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrchy by měly být čisté, suché, zbavené prachu, nečistot, nadměrného množství křídového materiálu, špíny, mastnoty, oleje, vosku, plísní, lepidla na tapety nebo jakéhokoli znečištění, které by mohlo narušit přilnavost. Pokud si nejste jisti, vždy

omyjte povrch vhodným čistícím roztokem. Odstraňte všechny odlupující se a/nebo nepevně povlaky. Zbývající okraje nátěrového filmu obruste dohladka. Při základním nátěru na znečištěná místa se nejprve pokuste odstranit co nejvíce skvrn omytím, broušením, škrábáním atd. Před základním nátěrem nechte povrch úplně vyschnout.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity je třeba nátěrové hmoty před použitím důkladně promíchat. Pokud je požadováno ředění, nepřidávejte více než 5 % vody. Pro dosažení nejlepších výsledků napanetrujte celý povrch před lakováním.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Aplikujte při teplotě vzduchu a povrchu mezi 10 °C a 32 °C s relativní vlhkostí nižší než 85 %.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Použijte přírodní nebo syntetický štětec. Pro ředění nepoužívejte více než 5 % vody.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Použijte nylonový nebo polyesterový váleček (8-12 mm). Pro ředění nepoužívejte více než 5 % vody.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AIRLESS

Tryska: 0,15 - 0,17 palce / Tlak: 120 - 150 barů. Pro ředění nepoužívejte více než 8 % vody.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ A PŘÍPADNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

Rozlité látky a kapky barvy vyčistěte mýdlem a teplou vodou. Otřete stříkance, než zaschnou. Při čištění stříkacího zařízení postupujte podle pokynů výrobce zařízení.

POZNÁMKY

B-I-N® Aqua lze tónovat až 25 ml univerzálního tónovače na litr. Tónování základního nátěru směrem k barvě vrchního nátěru pomáhá krytí už v jedné vrstvě. Naneste více na povrchy se zápachem a problémy se skvrnami. Po zaschnutí natřete venkovní povrchy lokálně základním nátěrem. Nižší teploty, vyšší vlhkost a přidání odstínu prodlouží dobu schnutí a vytvrzení produktu. U suků a skvrn nechte 2 hodiny zaschnout. Při utěsňování vodních skvrn se mohou v základním nátěru během schnutí objevit nějaké skvrny. To je normální. Skvrna je uzamčena a nebude prosakovat do vrchního laku. Nedoporučuje se pro celoplošnou aplikaci na venkovní podklady, podlahy garáží, paluby, terasy, verandy, nadměrně vlhké vnitřní prostory - např. sauny, vlhké povrchy nebo povrchy vystavené ponoření nebo dlouhodobému kontaktu s vodou.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

VOC produktu:	1 g/l
VOC směsi:	1 g/l
VOC kategorie:	A/g
VOC limit:	30 g/l (2010)
Bezpečnostní pokyny:	Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST

3 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách mezi 4 a 27 °C.t

Datum vydání: 01/06/2024



Distributor v ČR: European Aerosols s.r.o.
Vintrova 196
664 41 Popůvky
Tel.: +420 547 424 700
www.european-aerosols.com
sales-cz@european-aerosols.com

Distribútor v SR: European Aerosols s.r.o.
Južná trieda 48
040 01 Košice
Tel.: +421 55 7288551, +421 903 626 900
www.european-aerosols.com
sales-sk@european-aerosols.com

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu